

NOVAREP® NK-K

KALT ZU VERARBEITENDER NAHTKLEBER

DER KALT VERARBEITBARE NAHTKLEBER AUF BITUMEN-LÖSEMittel-BASIS ZUR HERSTELLUNG VON DAUERHAFTEN VERBINDUNGEN BEIM BAHNARTIGEN EINBAU VON ASPHALTMISCHGUT „HEISS AN KALT“ GEMÄSS ZTV ASPHALT STB07 SOWIE ZUR FACHGERECHTEN AUSFÜHRUNG VON QUERNÄHTEN BEI ARBEITSUNTERBRECHUNGEN, WIE SIE BEIM NEUBAU UND BEI ERHALTUNGSMASSNAHMEN IM STRASSENBAU HÄUFIG VORKOMMEN. BITUMENMASSE, DIE SPEZIELL FÜR DIE DAUERHAFTHE VERKLEBUNG VON NÄHTEN IM STRASSENBAU ENTWICKELT WURDE.

MERKMALE

- › thixotrope, standfeste Bitumenmasse
- › verarbeitungsfertig bis -5°C eingestellt
- › ohne Voranstrich einsetzbar
- › schnellabbindend
- › gutes Eindringvermögen und eine hohe Klebkraft
- › entspricht den Anforderungen von ZTV Asphalt – StB 07 und M SNAR

VERARBEITUNG / EINBAU

- › **NOVAREP® NK-K** kann maschinell aufgespritzt oder mit Spachtel bzw. Kelle oder Pinsel aufgetragen werden. Der Auftrag im Nahtbereich sollte vollflächig erfolgen. Der Nahtkleber hat die Funktion, die Nahtfläche zu verkleben, d. h. er sollte maximal bis zur Oberkante der Nahtflanke aufgetragen werden. Die optimale Nassschichtdicke des Auftrags liegt bei 3 mm.
- › bei Überdosierung oder flächigem Nahtkleberaustritt an der Oberfläche ist ein Anlösen der Asphaltsschicht bzw. -decke nicht auszuschließen.
- › die Trocknungszeit des Nahtklebers ist witterungsabhängig. Der Einbau des heißen Asphaltmischgutes kann unmittelbar nach dem Auftrag von **NOVAREP® NK-K** erfolgen, da das Lösemittel durch die Temperatur des Asphaltmischgutes entweicht. Der Einbau des Asphaltmischgutes sollte am selben Tag erfolgen, um einen optimalen Wirkmechanismus von **NOVAREP® NK-K** zu gewährleisten.
- › die Nahtflächen der Asphaltsschichten müssen weitgehend trocken, sauber, frostfrei sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile entfernen. Nach Möglichkeit sollte bereits beim Einbau bzw. dem Verdichten der ersten Bahn auf ein gleichmäßiges, leicht angeschrägtes Profil geachtet werden.



LAGERUNG

- › im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig

VERPACKUNG

- › Hobbock 12 Ltr. (528 Ltr./Palette)
- › Hobbock 25 Ltr. (450 Ltr./Palette)

Art.-Nr.	VP/Pal.
0301001	12 Ltr./44
0301002	25 Ltr./44