

NOVAREP® OB-K

POLYMERMODIFIZIERTE BITUMENEMULSION

DIE MANUELLE ASPHALT OBERFLÄCHENRESTRUKTURIERUNG (OB) IM KALTVERFAHREN „ANSPRITZEN UND ABSTREUEN“. SPEZIELLE, LÖSEMITTELFREIE, KUNSTSTOFF- UND POLYMERVERGÜTETE BITUMENMISCHUNG UND EIGNET SICH ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLÄCHENSTRUKTUR (RAUIGKEIT) UND DER ABDICHTUNG AUSGEMAGERTER, GLATT POLIERTER, NETZRISSIGER UND BEWITTERTER ASPHALTOBERFLÄCHEN IN VERBINDUNG MIT NOVAREP® S25 (SPLITT).

NOVAREP® OB-K wird mit dem Moosgummischieber aufgebracht und mit **NOVAREP® S25 Splitt** abgestreut. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden bis die gewünschte Oberflächenstruktur hergestellt ist. Der Splitt sollte dabei einige Zeit bis zur vollständigen Ablüftung eingefahren werden bevor der ungebundene Splittüberschuß abgekehrt wird. **NOVAREP® OB-K** ist keine Porenfüllmasse (Schlämme) und nicht für den Niveauausgleich geeignet. Der Verbrauch beträgt je nach Untergrund einlagig ca. 1,5-1,9 kg/qm

MERKMALE

- › lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- › einfache Anwendung ohne Maschineneinsatz
- › kalt verarbeitbar, dünnflüßig
- › Griffigkeit ist gewährleistet durch 2/5 Abstreusplitt
- › entspricht den Anforderungen von TL PmOB Art C

VERARBEITUNG / EINBAU

- › Untergrund soll trocken sowie frei von losem Gestein, Staub und Schmutz sein. Der Einsatz von Haftgrund ist nicht erforderlich.
- › Material vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln.
- › tiefere Schadstellen, Schlaglöcher oder Fugen > 5 mm mit **NOVAREP® Kaltmischgut** oder **NOVAREP® SM-K** ausgleichen.
- › **NOVAREP® OB-K** direkt aus dem Gebinde vergießen oder mit einem Gummischieber auf der Fläche verteilen.
- › direkt nach der Bearbeitung behandelte Fläche mit gewaschenem Splitt oder **NOVAREP® S 25 Edelsplitt** abdecken. Bei flächigem Einbau kann dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden. Die letzte Schicht muß jedoch immer Splitt sein und die Emulsion vollständig abdecken.
- › nach Abschluss der Arbeiten kann der Straßenverkehr binnen 10 - 15 Min. wieder freigegeben werden. Die Werkzeuge können einfach mit Wasser gereinigt werden.



Art.-Nr.
0010072

LAGERUNG

- › im ungeöffneten Gebinde mind. 4 Monate lagerfähig
- › lieferbar von März bis Oktober
- › frostfrei und trocken lagern

VERPACKUNG

- › Gebinde 30 kg (600 kg/Palette)
- › luftdicht verschlossen geliefert