

NOVAREP® RFB-K POLYMERBITUMEN-DICHTUNGSBAND

DAS BITUMENHALTIGE UND POLYMERMODIFIZIERTE RISS ABDECKBAND DIENT DEM EINFACHEN VERSCHLUSS UND DER ABDICHTUNG OFFENER NÄHTE UND RISSE BIS MAX. 5 MM BREITE IM PRAKTISCHEN KALTEINBAU. DECKT DEN NAHT- BZW. RISSBEREICH FLÄCHIG AB, VERHINDERT SOMIT DAS EINDRINGEN VON FREMDKÖRPER UND OBERFLÄCHENWASSER IN DIE VERKEHRSFLÄCHE UND STEHT IN 2 VERSCHIEDENEN VARIANTEN ZUR VERFÜGUNG.

MERKMALE

- › kalte Verarbeitung, daher problemlose Handhabung
- › taumittelbeständig
- › keine Rutschgefahr bei Nässe
- › kleine Schadstellen können schnell saniert werden
- › kann mit Asphaltmischgut überbaut werden
- › sehr gute Hafteigenschaften auf Asphaltbelägen
- › hohe Alterungsbeständigkeit durch Einsatz von polymermodifiziertem Bitumen
- › resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren u. a.
- › bitumenhaltiger Baustoff und daher problemlos zu recyceln

VERARBEITUNG / EINBAU

- › der Naht-/Rissbereich muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein.
- › zur optimalen Haftung und der Bindung von Staubschichten kann **NOVAREP® Bitumen Haftspray** angewendet werden
- › nach dem Ablüften des Voranstrichs wird **NOVAREP® RFB-K** abgerollt und mit schwachem Druck auf den Naht-/Rissbereich aufgebracht
- › das Trennpapier wird abgezogen, anschließend kann die Oberfläche zur Abstumpfung mit Brechsand abgestreut und **NOVAREP® RFB-K** mittels Handstampfer oder Walze angedrückt und für den rollenden Verkehr freigegeben werden
- › bei Temperaturen unter 10°C kann die Klebkraft des Bandes durch leichtes Erwärmen des Asphaltes mittels Gasflamme erhöht werden



LAGERUNG

- › kühl und trocken lagern
- › mindestens 12 Monate haltbar

VERPACKUNG

- › 3 mm x 40 mm x 22 m (1 Karton enthält 2 Rollen á 22 Meter)
- › 3 mm x 40 mm x 22 m KSK (1 Karton enthält 2 Rollen á 22 Meter)

| Art.-Nr. | VP |
|----------|--------------------|
| 0010320 | 3 x 40 x 22 |
| 0010321 | 3 x 40 x 22 KSK |