

## **NOVAREP® SM-H**

### ANSCHMELZBARE STRASSENBAU-SANIERUNGSMASSE

BITUMINÖSE, SCHMELZBARE, SANIERUNGSMASSE (GUSSASPHALT) ZUR PUNKTUELLEN REPARATUR VON MECHANISCH STARK BEANSPRUCHTEN SCHADSTELLEN WIE Z.B. MULDEN, ÜBERGÄNGE, ABSÄTZE UND ABSACKUNGEN IM STRASSENBE- REICH ODER PARKHÄUSER ETC. SOWIE ZUR WIEDERHERSTELLUNG VON FAHRBAHNDECKSCHICHTEN NACH UNFALLSCHÄDEN, DEMARKIERUNGSARBEITEN U.A. NOVAREP® SM-H IST NICHT WASSERDURCHLÄSSIG UND BESTEHT AUS MODIFIZIERTEM BITUMEN, SPEZIELLEM MINERALGEMISCH SOWIE PLASTIFIZIERENDEN ELASTOMEREN UND KANN SOWOHL IM RÜHRWERKS- KOCHER ODER SCHICHTWEISE MIT FLAMME HEISS VERARBEITET WERDEN.

> **NOVAREP® SM-H** steht in der Korngröße 0/4 für Einbaustärken bis 50 mm oder mehrlagig zur Verfügung.

### MERKMALE

- > eignet sich besonders für stark beanspruchte Verkehrsflächen (z.B. bei Staplerverkehr)
- > lösungsmittelfrei
- > gutes Haftungsvermögen auf mineralischen und bitumenhaltigen Materialien
- > bereits nach ca. 15 Min. voll belastbar
- > hohe Standfestigkeit für Einbaudicken bis 50 mm
- > Verträglichkeit mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
- > mit Heiasphalt überbaubar

### VERARBEITUNG / EINBAU

- > **NOVAREP® SM-H** nach dem Einbringen mit Gasflamme anschmelzen.
- > der Untergrund sollte trocken und staubfrei sein.
- > bei mineralischen Untergründen wie z.B. Beton unbedingt geeigneten Voranstrich verwenden.

### LAGERUNG

- > im Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerfähig

### VERPACKUNG

- > Gebinde 12 kg (396 kg/Palette)



Art.-Nr.  
01000410